















Caratteristiche tecniche Technical specifications Technische daten Caracteristiques techniques	Norma Standards Norme Norm	Risultato Prova Test Results Resultats des essais Ergebnisse
 Dimensioni Size Dimensions Abmessungen	EN 14617-16	3365 x 1500 mm
 Spessori Thickness Epaisseur Stärke	EN 14617-16	12 – 20 – 30 mm
 Peso Specifico Specific weight Gravité spécifique Spezifisches Gewicht	EN 14617-1	2,4 kg/dm ³
 Resistenza a flessione Flexural Strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	EN 14617-2	53 N/mm ²
 Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	EN 14617-1	0,1%
 Resistenza a compressione Resistance to compression Résistance à la compression Druckfestigkeit	ASTM C170	483 N/mm ²
 Resistenza all'urto Impact resistance Résistance aux chocs Schockfestigkeit	EN 14617-9	3,3 Joule <small>Campione di riferimento Spessore 20 mm Sample: 20mm thick Echantillon: 20 mm d'épaisseur Musterstück: 20 mm dick</small>
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefverschleissbeständigkeit	EN 14617-4	25,5 mm
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN 14617-5	Resistente Resistant Résistant Beständig
 Reazione al fuoco Fire reaction Reaction au feu Brennbarkeitsklasse	EN 13501-1	A1
 Resistenza ad acidi e basi Resistance to acids and bases Résistance à l'attaque d'acides et bases Säure und Laugen Beständigkeit	EN 14617-10	C4 - Resistente Resistant Résistant Beständig
 Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance des couleurs à la lumière Lichtbeständigkeit der Farben	DIN 51094	Nessuna variazione No change of colours Couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung
 Coefficiente dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	EN 14617-11	6,3 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 Conducibilità termica Thermal conductivity Conductivité thermique Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	1,3 W /m °K